




Техическое Описание

Дата издания: Декабрь 2009



Opera

Моющаяся акриловая Интерьерно-Экстерьерная краска – экстра-белая, матовая.

Основные Характеристики

Тип продукта: Акриловая краска (экстра-белая) для внутренней и внешней отделки стен и потолков на основе специальных стирол-акриловых сополимеров, пигментов и специальных наполнителей, обладающих высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей (anti-UV) и неблагоприятных атмосферных явлений. Обладает Высокой укрывистостью и низким расходом при нанесении. Сатинированная (матовая), устойчивая к воздействию специальных моющих средств. Обладает высокой степенью белизны.

Применение: Краска предназначена для окрашивания внутренних и внешних стеновых поверхностей и потолков. Может наноситься на штукатурки на основе гидравлических связующих, гипса или гипсокартон и на новые или старые нераскрошившиеся строительные смеси с разными впитывающими свойствами.

Нанесение

Подготовка несущей поверхности:



Новые экстерьерные поверхности:

- Убедитесь в том, что основа хорошо просушена и выдержана – не менее 2-4 недель в зависимости от климатических условий.
- При необходимости выровнять возможные неровности специальным раствором для внешних работ; затем отшлифовать и почистить поверхность (Подготовка поверхности фасадов под покраску, согласно СНиП).
- Далее нанесите слой изолирующего грунта FISSACRIL и через 4-6 часов нанесите двумя слоями краску OPERA, следуя указаниям технической информации.

Окрашенные экстерьерные поверхности:

- Удалить возможные остатки плесени и грязи, при этом обработайте подготавливаемую под покраску поверхность кислотой или специальным раствором для чистки старых стен, а затем очистите щеткой полученный налет.
- Далее, рекомендуем продезинфицировать поверхность слоем MUFFACID, чтобы избежать вновь появление грибка и укрепить готовую поверхность .

- Уберите остатки расслоившейся старой краски и, если это необходимо, заштукатурьте и выровняйте неровности специальным раствором для наружных работ; отшлифуйте и очистите поверхность.
- Затем нанесите слой изолирующего грунта FISSACRIL и через 4-6 часов нанесите в два слоя краску OPERA, следуя указаниям технической информации.
- В случае, если поверхность сильно раскрошилась, следует заменить грунтовку FISSACRIL на изолирующий материал на основе растворителя ISOL 45.

Новые внутренние поверхности:

- Убедитесь в том, что основа хорошо просушена и выдержана – не менее 2-4 недель (Подготовка поверхности под покраску, согласно СНиП).
- При необходимости заштукатурьте явные царапины или неровности при помощи FLYSTUK и отшлифуйте; затем почистите поверхность от образовавшейся пыли.
- Далее нанесите слой изолирующего грунта FISSACRIL и через 4-6 часов покройте двумя слоями краски OPERA, следуя указаниям технической информации.

Окрашенные внутренние поверхности:

- Удалите возможные остатки плесени, при этом обработайте кислотой или специальным раствором, а затем очистите щеткой налет.
- Затем, продезинфицируйте слоем MUFFACID.
- Уберите остатки расслоившейся старой краски и, если это необходимо, заштукатурьте и выровняйте неровности при помощи FLYSTUK; отшлифуйте и очистите поверхность (Подготовка поверхности под покраску (согласно СНиП)).
- Затем нанесите слой изолирующего грунта FISSACRIL и через 4-6 часов нанесите в два слоя краску OPERA, следуя указаниям технической информации.

Внимание: в случае нанесения ярких оттенков, рекомендуем развести грунтовку FISSACRIL, перед нанесением, в соотношении 1:1 водой.

Техническая информация по нанесению материала

Способы нанесения:

- **Кисть:** развести краску OPERA водой на 30-35% как для первого, так и для второго слоя. Интервал между нанесением слоев – 5-6 часов.
- **Валик:** развести краску OPERA водой на 20-25% как для первого, так и для второго слоя. Интервал между нанесением слоев – 5-6 часов.
- **Airless - окрасочный агрегат:** при нанесении с помощью airless разведение зависит от нормы допустимого давления аппарата и размера сопла.

Колеровка

- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические Характеристики

- Удельный вес: 1,60 - 1,65 кг/л
- Вязкость: 12.000 - 18.000 сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 67%
- Производительность: 9-11 м² /л
- Устойчивость к истиранию: > 10000 проходов щеткой
- Цвет: белый и цвета по таблице
- Внешний вид: сатинированный
- Фасовка: 4 – 14л

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, проконсультироваться с документацией по безопасности.

