

INTONACHINO LG Medio



Высокопрочное среднезернистое экстерьерное (фасадное) минеральное покрытие с акриловыми добавками.

Описание продукта

INTONACHINO LG Medio - Покрытие на основе гашеной извести в водной дисперсии, органической пыли, кварца, мраморной муки и стабилизирующих добавок. Этот состав компонентов обеспечивает продукту следующие характеристики: стойкость к UV, атмосферным воздействиям и придаёт готовой поверхности высокую воздухопроницаемость. Материал идеально подходит для отделки наружных стен новых зданий и реставрации фасадов старых зданий.

Внимание! Материал обладает дополнительным декоративным эффектом по изменению оттенка при перемене температуры окружающей среды и уровня относительной влажности воздуха, что делает материал еще более привлекательным и живым (имеющим собственное настроение).

Состав продукта

- Выдержанная (12 месяцев) гашеная известь (фильтрованная)
- Отборная мраморная пудра
- Специальные мраморные гранулы, просеянные и отобранные (0,6 ÷ 0,8 мм.),
- вода и специальные стабилизирующие добавки (не более, чем 3,5% в жидком виде).

Подготовка поверхностей

- Штукатуренные иными аналогичными материалами поверхности: без подготовки
- Гипсовые поверхности: один слой **Quartz Primer** или **Normal Primer** (разбавленные 1:5 – 1:10, водой)
- Гипсокартонные поверхности: один слой **Quartz Primer** или **Normal Primer** (разбавленные 1:5 – 1:10, водой)
- Средней плотности поверхности: один слой **Quartz Primer** или **Normal Primer** (разбавленные 1:5 – 1:10, водой)

Эксплуатационные качества

- декоративный эффект натурального камня или цинковки.
- высокая воздухопроницаемость
- отличное против плесневое качество
- высокая адгезия
- высокая укрывистость
- скрывает неровности
- отличная обрабатываемость

Колеровка

Базовый цвет - белый, но возможны также и 90 стандартных цветов PRATTA Color System. Материал относится к линии PRO, поэтому в работе с колеровкой материал ограничен по цвету и производителям пигментной пасты не имеет. Будьте внимательны при выборе поставщика пигментных паст, т.к. не все пигменты устойчивы к UV (ультрафиолету).

Продукт может быть колерован по системе ANGEL OX. Следует помнить, что данный материал не колеруется яркие цвета. Для получения ярких цветов, следует материал использовать в базовом цвете, после чего поверхность окрашивается в яркий цвет с помощью специальной фасадной краски.

Технические показатели

- Разбавление материала
 - масса полностью готова к использованию
- Расход
 - гр/м^2 1600 ÷ 2000 - 1 слой **INTONACHINO LG Medio**
- Высыхание
 - 1 час при 20⁰С на касание
 - (карбонизация) 48 часов при 20⁰С – полное высыхание
 - нанесение следующего слоя минимум через 5 часов при 20⁰С
- Температура нанесения
 - от 5 до 30⁰С при относительной влажности помещения < 85 %
- Удельный вес: 1.600 ± 100 (гр/л)
- UV воздействие: устойчив/неустойчив (в зависимости от цвета)
- рН: после 30 дней 12,45 ± 0,30
- Сопротивляемость пару: μ 12 ± 2
- Проницаемость пара: $\text{гр./м}^2 \times 24 \text{ ч} = 590 \pm 40$ (станд. ASTM 96)

- Толщина покрытия
 - ~ 3 мм в 1 слой
- Воспламеняемость: не воспламеняется
- Длительность хранения: 24месяца

- Хранение

➤ материал сохраняет все свои свойства при условии недопущения низких и высоких температур от +5 до + 40 .

Правила техники безопасности:

В случае попадания материала в глаза необходимо тщательно промыть их водой и обратиться незамедлительно в больницу. Материал обязательно хранить в недоступном для детей месте. Утилизировать материал строго в соответствии с действующими нормами по безопасности.

Нанесение INTONACHINO LG Medio (в 1 слой).

- Материал может быть нанесен на штукатурки необработанные, новые и неизолированные.
- При наличии старой краски на декорируемой поверхности необходимо хорошо очистить поверхность щеткой или наждачной бумагой от пыли и грязи, и устранить явные дефекты.
- Если это необходимо, нанести один слой грунтовки **PRIMER NORMAL (предварительно разбавив его водой от 1:5 до 1:10)**, при помощи кисти или валика.
- Нанесение материала **INTONACHINO LG Medio** должно осуществляться стальным шпателем (венецианской кельмой) в 1-2 слоя, в зависимости от ожидаемого эффекта.

Внимание:

Возможно присутствие воды внутри упаковки на поверхности материала, что является нормой (и лишний раз подтверждением) для натуральных минеральных штукатурок. Но перед использованием или колерованием воду необходимо слить, иначе материал может быть слишком жидким.

- Материал очень густой и готов к использованию, поэтому перед колеровкой необходимо воспользоваться миксером-смесителем, с помощью которого перемешайте в течение нескольких минут материал и, таким образом, вязкость продукта снизится, а значит легче перемешать пигмент до получения однородной массы.
- Выберите цвет, добавьте, соответствующий выбранному цвету, краситель в емкость и продолжите перемешивание до полной однородности цвета. Наносить материал желательно через 6-12 часов с момента колеровки, т.к. в этом случае пигмент лучше растворится в массе.

Способ нанесения INTONACHINO LG Medio:

1. Нанесение слоя **INTONACHINO LG Medio**, осуществляется с помощью металлической венецианской кельмы, разнося материал равномерно по поверхности не оставляя пустот. Минимальная толщина слоя 3 мм. Сразу после нанесения, разровняйте поверхность с помощью кельмы с резиновой губкой.

В случае быстрого высыхания поверхности для осуществления ее обработки можно увлажнить поверхность чистой водой. Но также важно помнить, что большое количество влажности осветляет пигмент и оставляет, таким образом, светлые разводы. НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА В ОЧЕНЬ ЖАРКУЮ ИЛИ ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

2. После 48 часов высыхания декора, можно нанести водоотталкивающее средство для внешних и внутренних поверхностей: EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO.

Данная информация предоставляется на основе наших практических и технических знаний о материалах. Компания – производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления кого-либо.