



PRATTA™  
EXCLUSIVE

## Техническое Описание



# TRAVERTINO LG

Экстерьерно - Интерьерное декоративное минеральное фактурное покрытие высокого качества.

## Основные характеристики

**Тип продукта:** Покрытие на основе высококачественной извести (выстаенная 12 месяцев), мраморного порошка, и неорганических пигментов, а также, специальных стабилизирующих добавок и инертных минеральных наполнителей. Материал позволяет воспроизвести эффект натурального камня, в частности классический Травертин в Римском стиле. Обладает Отличной стойкостью к воздействию агрессивных сред, в промышленных и морских районах, и в дополнение, продукт устойчив к ультрафиолетовым лучам и плесени.

**Применение:** Идеально подходит для использования на старые здания и современные художественные архитектурные строения. Продукт может быть использован как для внутренних, так и для наружных работ. Помимо всего прочего, рекомендуем применять в гостиницах, Торговых центрах, детских учреждениях, больницах, офисах и т.д.

## Нанесение

### Подготовка поверхностей:



**в интерьерах:** Перед нанесением материала PRATTA TRAVERTINO LG необходимо подготовить поверхность методом шпатлевания поверхности финишным подготовительным покрытием типа FLYSTUK. Ошкуривать поверхность и доводить до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным (толстослойным), поэтому неровности стен скрываются при нанесении самого декора, но при этом следует отметить, что сильно неровные стены увеличат расход самого декора PRATTA TRAVERTINO LG. Нанесите слой акрилового грунта NORMAL PRIMER или FISSACRIL разбавленного водой в соотношении 1:1 / 1:4 и через 4-5 часов можно приступать к нанесению самого декоративного материала PRATTA TRAVERTINO LG.

**на внешних фасадах:** Нанесите слой силиконовой изолирующей пропитки Isolante Silossanico разбавленной водой в соотношении 1:1. С целью изоляции внутренней поверхности и пропитки самих стен фунгицидом. Затем, через 4-5 часов, для лучшей сцепки рекомендуем нанести 1 слой грунтовки NORMAL PRIMER, разбавленной водой 1:3/1:5. Через 4-5 часов с момента применения грунта или пропитки, нанесите сам декор. После окончания нанесения декора и, если необходимо, финишного декоративного покрытия типа EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICA, в момент полного высыхания поверхности, необходимо еще раз пройти поверх декора защитным изоляционным материалом ISOLANTE SILOSSANICO. Который, в свою очередь, изолирует сам TRAVERTINO LG от попадания влаги внутрь, что дает материалу возможность легко переносить морозы и дождевые нагрузки с резкими перепадами в противоположные условия!

## Нанесение материала

### Методы нанесения:



*Венецианская кельма из нержавеющей стали (типа 3М-Srl):* Материал готов к использованию и не требует разбавления водой, при стандартном нанесении. Возможно разбавление водой на 5% при необходимости.

Материал PRATTA TRAVERTINO LG Наносится в 2 Этапа. Перед его нанесением, заколеруйте материал в нужный цвет.

Нанесите 1 слой материала PRATTA TRAVERTINO LG с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали толщиной не более чем фракция гранул внутри материала (тонким слоем). Затем дайте слою просохнуть (12-24 часов). Затем нанесите 2 слой (около 1,5: 2 мм толщиной) и не дожидаясь высыхания, сразу начните наносить рисунок с помощью инструмента 3М FRATTORE RIGATO (art. 25185), создавая легкие бороздки на поверхности. Как только материал начинает сохнуть пригладьте поверхность с помощью той же венецианской кельмы, чтобы уплотнить черезчур взрыхленные места. После полного высыхания заполируйте поверхность техникой полирования классической минеральной венецианской штукатурки, все той же венецианской кельмой из нержавеющей стали.

Дайте высохнуть материалу в течение 24 часов.

Если материал используется в зонах с высокой проходимостью или на фасад, то рекомендуем нанести защитный слой, с целью укрепить материал, сделать его еще более влагостойким и легко поддающимся мытью, следующим образом:

**В интерьерах:** После полного высыхания декора (PRATTA TRAVERTINO LG), нанесите защитный слой лессирующего материала EFFETTO SILOSSANICA, валиком, губкой или испанской кистью, в 2 слоя. Помимо этого, следует отметить, что материал EFFETTO SILOSSANICA – не просто защитное покрытие, но и является дополнительным декором. Поэтому, для придания декору более натурального вида, рекомендуем заколеровать в подходящий для Вас цвет материал EFFETTO SILOSSANICA и нанести его на поверхность декора с помощью специальной губки (типа: 3М VEGETALE MEZZALUNA –art. 608 или 3М FRATTAZZO MISTRAL – art. 207), в направлении параллельно декоративным бороздкам созданного эффекта, при этом снимая с гладких частей поверхности, но забивая внутренности бороздок и неровностей. В этом случае материал получает эффект и комбинированного декора, и качественную защиту!

**На экстерьерных фасадах:** После полного высыхания декора (PRATTA TRAVERTINO LG), нанесите защитный слой ISOLANTE SILOSSANICA или предварительно создайте дополнительный эффект с помощью декора EFFETTO SILOSSANICA (Как указано выше), а уже затем (через 12 часов) нанесите сам защитный слой ISOLANTE SILOSSANICA. Обратите Ваше внимание на то, что нанесение Isolante Silossanica (в экстерьерных условиях) – **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

**Примечание:** Помимо EFFETTO SILOSSANICA, в качестве защитного декоративного лессирующего покрытия, для интерьерного использования, можно использовать материал PELLE DI LUNA TRASPARENTE. Который придаст поверхности дополнительный эффект Soft Touch (Приятный тактильный эффект).

Температура нанесения:	+10÷ +36 °С
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,5 ÷ 1,5 мм
Высыхание на касание:	2-4 ч
Межслойное высыхание:	12-24 ч
Полное высыхание:	20-25 дней
Мытье инструмента:	водой

## Колерование



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать Данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы L'Angelo и L'Angelo OX. Возможно использование пигментов иных производителей.

Следует проявлять осторожность, при используются разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Технические данные

Удельный вес:	1,35 ÷ 1,40 Kg/l	Kg/l
Вязкость:	сПз	сPs
pH:	12 - 14	
Твердая масса:	58%	
Теоритический расход:	1 – 2 mq/Kg	mq/Kg
Цвет:	По карте или Pelle di Luna	
Внешний вид:	Полированный травертин.	
Confezioni:	24 Kg	Kg

## Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.



После использования, остаток продукта Может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

