



Техническое Описание



Impero Quarzo

Экстерьерная супер-укрывистая краска на акриловой основе с очень низким расходом и высокими показателями устойчивости к внешним воздействиям, обладает свойством пластичности, которое позволяет сдерживать микротрещины стен и потолков.

Основные характеристики

Тип продукта: Густая краска на основе кварцевой муки и стирол-акриловых сополимеров, пигментов и стабилизирующих наполнителей, благодаря которым она обладает высокой устойчивостью к воздействию UV и погодным нагрузкам. Краска обладает отличной укрывистостью и устойчивостью к внешним воздействиям окружающей среды. Обладает высокой степенью белизны.

Применение: Идеально подходит для покраски наружных (экстерьерных) поверхностей. Может наноситься как на оштукатуренные (подготовленные) стены, так и бетонные или кирпичные стены, Помимо этого краска отлично подходит для окрашивания асфальтированных пешеходных дорожек и дорожных бордюров.

Нанесение

Подготовка несущей поверхности:

- *Новые наружные поверхности:*

Убедитесь в том, что основа хорошо просушена и выдержана – не менее 2 дней. При необходимости выровняйте возможные неровности специальным раствором для внешних работ; затем отшлифуйте и почистите поверхность. Далее нанесите слой изолирующего грунта FISSACRIL и через 4-6 часов нанесите краску (в 2 слоя) IMPERO QUARZO, следуя указаниям технической информации.

- *Окрашенные наружные поверхности:*

Удалите возможные остатки плесени, при этом обработав кислотой и затем очистите щёткой образованный налет. Далее, продезинфицируйте специальной антигрибковой пропиткой MUFFACID (в 1 слой). Уберите остатки отслоившейся старой краски и, если это необходимо, заштукатурьте и выровняйте неровности специальным раствором для наружных работ; отшлифуйте и очистите поверхность. Затем нанести слой изолирующего материала FISSACRIL и через 4-6 часов два слоя краски IMPERO QUARZO, следуя указаниям технической информации.

В случае если поверхность сильно раскрошилась, следует заменить грунтовку FISSACRIL на изолирующий материал на основе растворителя ISOL 45.

Техническая информация по нанесению

Способы нанесения:

Кисть или валик: Развести водой на 20-25% как для первого, так и для второго слоя. Интервал между нанесением слоев – 4 - 6 часов.

Airless -окрасочный агрегат: Разведение зависит от используемого аппарата и давления в нем.

Примечание: не наносить на поверхности, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей.

Технические Характеристики

- Температура нанесения: +5 - +35°C
- Относительная влажность нанесения: < 85%
- Рекомендуемая толщина одного слоя: 50 - 100 µm
- Без пыли: 0,5 часов
- Повторное нанесение краски: после 5 - 6 часов
- Полное высыхание: 24 часа
- Чистка инструментов: водой

Колеровка

Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.

При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 1,58 - 1,65 кг/л
- Вязкость: 25.000 - 30.000 сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 70%
- Расход: 8 - 10 м²/л
- Цвет: Белый и Цвета по Таблице
- Внешний вид: Матовое
- Фасовка: 4 л.

Хранение

Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, проконсультироваться с документацией по безопасности.