



Техническое Описание



Opera Plus

Полуглянцевая моющаяся акриловая краска, высокой укрывистости.

Основные Характеристики

Описание продукта:	Краска на водной основе и акриловой эмульсии, а также пигментов и специальных добавок устойчивых к воздействию солнечного света и погодной нагрузки. Отличная стойкость к истираемости, низкий расход и укрывистость. Краска имеет полуглянцевый внешний вид (блеск 25-30).
Применение:	Подходит для окраски внутренних поверхностей и потолков, придавая поверхности высокий престиж. Ложится на подготовленные поверхности покрытиями на водной основе, штукатурками или гипсокартон и абсорбирующие конгломераты различного характера, старые или новые помещения. Рекомендуем использовать в местах высокой проходимости, бассейны, подвалы, детские сады, отеди и прочее.

Подготовка

Подготовка поверхности:



- **Новые внутренние поверхности:**

Убедитесь, что поверхность является полностью сухой и высохшей после подготовки (не менее 4 недель). При необходимости ошкурьте поверхность после подготовки, чистые поверхности. Далее, нанесите изолирующий грунтовочный слой Fissacril разбавленный с водой в соотношении 1:3 и через 4-6 часов нанесите в два слоя OPERA PLUS.

- **Раннее окрашенных поверхностей:**

Удалите все следы плесени грубой щеткой. Нанесите один слой из антигрибковой пропитки MUFFACID (не разбавляя ее водой). Удалите остатки старой краски и, если необходимо, обработайте поверхность наждачной бумагой (для создания адгезивной поверхности). Затем нанесите слой изоляционного грунта FISSACRIL (разбавленного 1:3 водой) и, после 4-6 часов высыхания грунта, нанесите в два слоя OPERA PLUS согласно описанию приведенному ниже.

Нанесение

Нанесение материала:



- *Кистью или валиком:*

Разбавьте материал на 15-20% водой как для первого, так и для второго слоев.
Межслойное время высыхания 4 – 8 часов.

- *Распылителем:*


Материал разбавляется водой в зависимости от используемого оборудования и давления в нем.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C	41 ÷ 95 °F
Относительная влажность:	< 85%	
Толщина готового покрытия:	35 ÷ 50 µm	1.4 ÷ 2 mils
Высыхание на касание:	30 минут	
Межслойное высыхание:	4 ÷ 8 часов	
Полное высыхание:	24 часа	
Рекомендации по чистки:	Водой	

Основные Характеристики

Плотность:	1.25 ÷ 1.30	Кг/Л
Вязкость:	10000 ÷ 15000	сPs
pH:	7-8	
Сухая масса:	59%	
Расход:	11-12	m ² /L
Цвет:	Каталог	
Уровень блеска:	Полу - глянец (25-30)	
Размер упаковки:	4 L	

Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования, остаток продукта Может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

Меры предосторожности

Изучите паспорт техники безопасности перед использованием.

ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски путем шлифования, соскабливания или других средств может вызвать пыль или вредные испарения, содержащие свинец. Воздействие свинца пыли или паров может привести к повреждению мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья. Для получения дополнительной информации о том, как удалить старую краску безопасно, свяжитесь с местным органом здравоохранения.

Общая Информация

Loggia Industria Vernici S.r.l. не несет никакой ответственности за результаты, полученные с помощью этого продукта по причине того, что контроль или проверка компанией Loggia Industria Vernici Srl реального способа применения материала клиентом - НЕВОЗМОЖНА. По этой причине, мы рекомендуем вам тщательно изучить возможности и назначение продукта, проверить, что каждый продукт, выбранный Вами, понятен Вам, соответствует запрашиваемым Вами качественным характеристикам.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ИТАЛИЯ

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Крмпания Сертифицирована BVQI согласно UNI EN ISO 9001:2000.

