

INTONACHINO Fine



Высокопрочное мелкозернистое экстерьерное (фасадное) минеральное покрытие на известковой основе.

Описание продукта

INTONACHINO Fine - декоративная штукатурка на основе гашеной извести, высокой прочности. Имеет приятный гладко – фактурный эффект, напоминающий пористую поверхность травертина. Помимо этого, благодаря своей пластичности, материал позволяет создавать эффекты пробкового дерева, коры дерева и т.д. При таких брутальных типах внешнего вида материала, следует отметить, что благодаря содержанию в составе зерна мелкой фракции, материал очень приятен на ощупь. Содержание, измельченного кварца, в составе материала, придает ему не только высокую степень прочности (что очень важно для экстерьерного применения), но и придает финальному виду ненавязчивое проблескивание кварцевых песчинок.

Внимание! Материал обладает дополнительным декоративным эффектом по изменению оттенка при перемене температуры окружающей среды и уровня относительной влажности воздуха, что делает материал еще более привлекательным и живым (имеющим собственное настроение).

Состав продукта

- Выдержанная (12 месяцев) гашеная известь (фильтрованная)
- Отборная мраморная пудра
- Специальные мраморные гранулы, просеянные и отобранные (0,0 ÷ 0,3 мм.),
- вода и специальные стабилизирующие добавки (не более, чем 3,5% в жидком виде).

Подготовка поверхностей

- Штукатуренные иными аналогичными материалами поверхности: без подготовки
- Гипсовые поверхности: один слой **Quartz Primer** или **Normal Primer** (разбавленные 1:5 – 1:10, водой)
- Гипсокартонные поверхности: один слой **Quartz Primer** или **Normal Primer** (разбавленные 1:5 – 1:10, водой)
- Средней плотности поверхности: один слой **Quartz Primer** или **Normal Primer** (разбавленные 1:5 – 1:10, водой)

Эксплуатационные качества

- декоративный эффект натурального камня или цинковки.
- высокая воздухопроницаемость
- отличное против плесневое качество
- высокая адгезия
- высокая укрывистость
- скрывает неровности
- отличная обрабатываемость

Колеровка

Базовый цвет - белый, но возможны также и 90 стандартных цветов PRATTA Color System. Материал относится к линии PRO, поэтому в работе с колеровкой материал ограничен по цвету и производителям пигментной пасты не имеет. Будьте внимательны при выборе поставщика пигментных паст, т.к. не все пигменты устойчивы к UV (ультрафиолету).

Технические показатели

- Разбавление материала
 - масса полностью готова к использованию
- Расход
 - гр/м^2 1000 ÷ 1400 - 2 слоя **INTONACHINO Fine**
- Высыхание
 - 3-6 часов при 20⁰С на касание
 - (карбонизация) 48 часов при 20⁰С – полное высыхание
 - нанесение следующего слоя минимум через 5 часов при 20⁰С
- Температура нанесения
 - от 5 до 30⁰С при относительной влажности помещения < 85 %
- Удельный вес: 1.570 ± 60 (гр/л)
- UV воздействие: устойчив/неустойчив (в зависимости от цвета)
- рН: после 30 дней 12,45 ± 0,30
- Сопротивляемость пару: μ 12 ± 2
- Проницаемость пара: $\text{гр./м}^2 \times 24 \text{ ч} = 590 \pm 40$ (станд. ASTM 96)

- Толщина покрытия
 - ~ 1.3 мм в 2 слоя
- Воспламеняемость: не воспламеняется
- Длительность хранения: 24месяца

- Хранение
 - материал сохраняет все свои свойства при условии недопущения низких и высоких температур от +5 до + 40 .

Правила техники безопасности:

В случае попадания материала в глаза необходимо тщательно промыть их водой и обратиться незамедлительно в больницу. Материал обязательно хранить в недоступном для детей месте. Утилизировать материал строго в соответствии с действующими нормами по безопасности.

Нанесение **INTONACHINO Fine (в 1 слой)**.

- Материал может быть нанесен на штукатурки необработанные, новые и неизолированные.
- При наличии старой краски на декорируемой поверхности необходимо хорошо очистить поверхность щеткой или наждачной бумагой от пыли и грязи, и устранить явные дефекты.
- Если это необходимо, нанести один слой грунтовки **PRIMER NORMAL (предварительно разбавив его водой от 1:5 до 1:10)**, при помощи кисти или валика.
- Нанесение материала **INTONACHINO Fine** должно осуществляться стальным шпателем (венецианской кельмой) в 1-2 слоя, в зависимости от ожидаемого эффекта.

Внимание:

Возможно присутствие воды внутри упаковки на поверхности материала, что является нормой (и лишний раз подтверждением) для натуральных минеральных штукатурок. Но перед использованием или колерованием воду необходимо слить, иначе материал может быть слишком жидким.

- Материал очень густой и готов к использованию, поэтому перед колеровкой необходимо воспользоваться миксером-смесителем, с помощью которого перемешайте в течение нескольких минут материал и, таким образом, вязкость продукта снизится, а значит легче перемешать пигмент до получения однородной массы.
- Выберите цвет, добавьте, соответствующий выбранному цвету, краситель в емкость и продолжите перемешивание до полной однородности цвета. Наносить материал желательно через 6-12 часов с момента колеровки, т.к. в этом случае пигмент лучше растворится в массе.

Способ нанесения **INTONACHINO Fine:**

1. Нанесение слоя **INTONACHINO Fine**, осуществляется с помощью металлической венецианской кельмы, разнося материал равномерно по поверхности не оставляя пустот. Минимальная толщина слоя регулируется фракцией гранул внутри. Т.к. первый слой является выравнивающим, то расход зависит от качества подготовки стен! Сразу после нанесения, разровняйте поверхность с помощью кельмы с резиновой губкой.

В случае быстрого высыхания поверхности для осуществления ее обработки можно увлажнить поверхность чистой водой. Но также важно помнить, что большое количество влаги осветляет пигмент и оставляет, таким образом, светлые разводы.

2. После 48 часов высыхания декора, можно наносить водоотталкивающее средство для внешних и внутренних поверхностей **PRATTA Hydrocalce (IDROCALCE)**. Наносится кистью в два слоя «мокрым по мокрому». Расход примерно 100÷200 гр./м².

Данная информация предоставляется на основе наших практических и технических знаний о материалах. Компания – производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления кого-либо.